

# ИНДУСТРИАЛЕН БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛЛАК

## Описание на продукта

Еднокомпонентен въздушно-съхнещ алкиден емайллак, с бързо съхнене и високо ниво на гланц.

## Предназначение

Финишно покритие за предварително грундиран метални повърхности, експлоатирани на открито и в закрити помещения, изключващи силно агресивни на химикали среди.

## Цветове

RAL

Гланц: над 70GU/60°, възможни различни нива на гланц при запитване

Технически показатели	Метод на изпитване	Стойности
Сухо вещество(обемно)		45-48%
Плътност	EN ISO 2811-1	1,05 ÷ 1,20Kg/L
Съдържание на летливи вещества	EN ISO11890-1:2008	max 500g/L

## Препоръчителни дебелини на нанасяне

Сух филм	30µm
Мокър филм	70-80µm
Теоритичен разход	90g/m <sup>2</sup> 12-14m <sup>2</sup> /L

### Максималната препоръчителна дебелина на мокър филм на слой е 85 µm.

В зависимост от цвета разходът може да варира. Загубите на материал по време на подготовката и нанасяне на продукта трябва да се вземат предвид отделно.

## Подготовка на повърхността

ИНДУСТРИАЛЕН БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛЛАК винаги трябва да се нанася в препоръчана система. Предварително грундираните повърхности трябва да са сухи и без никакви замърсявания. Продуктът се нанася в интервалите посочени в техническия лист на грунда (първи слой).

Уверете се, че повърхностите, които ще бъдат покрити, са чисти, сухи и без повърхностно замърсяване.

## Нанасяне и условия за нанасяне

Въздушен пистолет, четка, валик

Температура на околната среда: 10 - 30°C

Влажност на въздуха, max 65%

Температура на детайла: 15-35°C

Температурата на боядисваната повърхност трябва да е с 3°C по висока от точката на оросяване.

## Информация за дюзи и налягане при машинно полагане

Въздушен пистолет Дюза - 1.3 - 1.4mm; налягане - 3-4atm;

Airless Дюза - 0,009 - 0,011mm; налягане - 180-200atm;

## Разреждане и почистване на инструменти

Въздушен пистолет - 3% с Разрежител UP, D 5105

Време за съхнене и втвърдяване	10°C	23°C
Сухо на допир	> 2 h	30 h
Сухо за манипулации		6 h

## Нанасяне на втори слой: Мокро върху мокро в рамките на 2 часа след нанасяне или след 24 часа при 23°C

Интервалите от време, посочени в таблицата по-горе, са измерени в лабораторна среда при контролирана температура и влажност на въздуха. В зависимост от различните среди на приложения тези стойности може да варират.

# ИНДУСТРИАЛЕН БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛАК

## Съвместими продукти

В зависимост от средата, в която е изложена боядисаната повърхност, продуктът може да бъде покрит с грунд PF-07, PF 09, P 513, P 519 или широка гама алкидни продукти.

За друг тип покрития или специални изисквания, моля свържете се с техническо лице на Оргачим АД.

## Опаковка

Метална опаковка 22/25kg

В зависимост от цвета на продукта и индивидуално изискване на клиент, разфасовките може да варират.

## Съхранение

Продуктът трябва да се съхранява в закрити, сухи и пожаробезопасени складове и помещения, при температура не повече от 30°C. Не излагайте на пряка слънчева светлина.

## Срок на годност:

12 месеца от датата на производство във фабрично произведена опаковка.

## Мерки за безопасност

В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргачим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. Отговорност на потребителя е да предприеме всички необходими стъпки за изпълнение на изискванията, посочени в Техническия информационен лист за този продукт. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта в случай, че продуктът се използва за цели, различни от предназначението, посочено върху етикета и в настоящото техническо описание без предварителното писмено потвърждение; Гарантираме свойствата и качествата на продукта, доколкото този продукт не е изложен на външни фактори и въздействия, които не биха могли да бъдат предвидени от наша страна и не биха могли да бъдат взети под внимание при изготвяне на техническото му описание. Оргачим няма да носи отговорност в горепосочените случаи, освен ако изрично е дадено съгласие за това, отговорността е наложена от законови разпоредби или произтича от търговски задължения. Тъй като информацията, съдържаща се в този информационен лист подлежи на периодични промени, моля да се уверите, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция. Това можете да направите на нашия уебсайт адрес [www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)



Orgachim AD - Ruse 7000, 21 Treti Mart Str., Phone: 082/886 303; [www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)

Policolor SA - 98, Timișoara Blvd, 6th district 061334, Bucharest, Phone: 021/345.17.30 Fax: 021/345.19.30 [www.policolor.ro](http://www.policolor.ro)