

Număr 1193

Revizia 1

Data reviziei

17.11.2022

Policolor - Orgachim
DEKO VOPSEA BICOMPONENTĂ
PENTRU MARCAJ RUTIER 98:2

Descriere produs:

Vopseaua bicomponentă pentru marcaj rutier (Cold Plastic Manual 98:2) este o suspensie omogenă de pigmenți și umpluturi în rășini acrilice speciale, concepută pentru marcarea drumurilor cu pavaj de asfalt sau beton cu ajutorul aplicatoarelor manuale.

Caracteristici principale:

- Excelente proprietăți de exploatare, care asigură condiții foarte bune pentru siguranța traficului;
- Rezistență excelentă la uzură;
- Elasticitate și aderență bună;
- Rezistență la benzină, apă.

Domenii de utilizare:

Este destinată pentru marcarea drumurilor, autostrazilor, locurilor de parcare cu pavaje de asfalt sau beton.

Pentru aplicarea pe suprafețe de asfalt învechite sau pe beton este necesară, în prealabil, amorsarea suprafețelor cu DEKO Professional grund pentru marcarea rutieră.

Este potrivită pentru marcarea celor mai aglomerate secțiuni ale rețelei de străzi urbane, a trecerilor de pietoni, săgeți indicatoare și alte marcaje.

Se produce în culorile alb și galben.

Pregătirea suprafeței:

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără urme de contaminare, sare, ulei, grăsime, praf, noroi etc.

Mod de aplicare:

Condiții de aplicare:	temperatură	umiditate
Mediu	10 - 30° C	maxim 80%
Suport	10 - 30° C	-

Aplicare:

Atenție! Produsul nu se diluează!

- Materialul se omogenizează cu 1 - 2% întăritor .
- Timpul de viață al amestecului este de 10 - 15 minute la 20° C.
- În funcție de temperatura ambientală, timpul poate scădea.
- Amestecul este distribuit pe suprafață cu aplicatorul manual, la grosimea de circa 2 mm.

Mod de aplicare: Se aplică cu ajutorul aplicatorului manual.

Curățarea și întreținerea echipamentului: Unelte și alte echipamente de aplicare sunt curățate cu diluant, înainte de uscarea produsului.

Consum specific:

Consumul teoretic: 4 Kg/ m² la o grosime de film uscat de aproximativ 2 mm

Parametri tehnici

Parametri tehnici	Metoda testare	Valori
Continut solid	-	99 - 100%

Uscare:

Totală	60 minute la 23° C
Reluare trafic	60 minute la 23° C

Ambalare, depozitare, termen de valabilitate:

Ambalare:

Vopsea - ambalaj metalic 10 Kg, 30 Kg

Întăritor - ambalaj de polipropilenă 0.2 Kg

Depozitare:

În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, bine ventilate, protejate de lumina directă a soarelui, la temperaturi cuprinse între 5 - 30° C.

Termen de valabilitate:

6 luni, în ambalaj original, închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

Ambalajul și resturile neutilizabile:

Atât resturile de produs din ambalaj, cât și ambalajul vor fi tratate conform legislației în vigoare în domeniul deșeurilor. Nu se vor îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.

Măsuri de securitate și igienă:

A se consulta Fișa cu date de Securitate a produsului.

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Din cauza lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

