

Număr 1309

Revizia 0

Data reviziei

17.05.2024

**Policolor - Orgachim**  
**Vopsea marcare rutieră**  
**Cold Plastic - Structurat 98:2**

**Descriere produs:**

Vopseaua de marcare rutieră **Cold Plastic Structurat 98:2** este un produs bicomponent, ce conține sfere din sticlă, este destinat aplicării în structuri reliefate, cu ajutorul dispozitivelor specializate.

**Caracteristici principale:**

- rezistență la trafic foarte intens
- retro reflexie foarte ridicată
- proprietăți anti-derapante
- vizibilitate nocturnă

**Domenii de utilizare:**

Produsul se utilizează pentru obținerea marcajelor rutiere pe drumurile cu trafic foarte intens și cerințe crescute pentru vizibilitate pe timp de noapte și vreme severă.

**Pregătirea suprafeței:**

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără urme de contaminare, sare, ulei, grăsime, praf, noroi etc.

**Mod de aplicare:**

| Condiții de aplicare: | temperatură | umiditate |
|-----------------------|-------------|-----------|
| mediu                 | 10 - 30° C  | maxim 80% |
| suport                | 10 - 45° C  | -         |

**Aplicare:**

**Atenție!** Produsul nu se diluează!

Materialul trebuie să fie bine amestecat înainte de încărcare pe mașină.

Cantitatea de întăritor necesară (1 - 2%) se ajustează în funcție de temperatura și timpul de reticulare/ uscare dorit.

Timp recomandat de reluare a traficului - 60 minute.

**Mod de aplicare:** Se aplică cu mașini specializate.

**Curățarea și întreținerea echipamentului:** Unelte și alte echipamente de aplicare sunt curățate cu diluant, înainte de uscarea produsului.

### Consumuri specifice:

Consumul variază în funcție de structură (puncte multiple, profil complex, profil simplu), suprafața și rugozitatea suportului.

**Consumul teoretic vopsea: 2,5 - 5,2 Kg/ m<sup>2</sup>**

**Consum de perle reflectorizante din sticlă: 0,3 - 0,45 kg/ m<sup>2</sup>**, aplicate direct după aplicarea materialului de marcare.

### Parametri tehnici

| Parametri tehnici | Metoda testare | Valori            |
|-------------------|----------------|-------------------|
| Continut solid    |                | 99 - 100%         |
| Densitate         | EN ISO 2811-1  | 1,83 - 1,84 Kg/ L |

### Uscare:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Totală         | 20 minute la 23° C |
| Reluare trafic | 60 minute la 23° C |

### Ambalare, depozitare, termen de valabilitate:

**Ambalare:** Ambalaj metalic 30 Kg

**Depozitare:** În ambalaj original, închis etanș, plasat în spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi maxime de 30° C, departe de surse de foc și lumina directă a soarelui.

**Termen de valabilitate:** 6 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în ambalajul original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

### Ambalajul și resturile neutilizabile:

Atât resturile de produs din ambalaj, cât și ambalajul vor fi tratate conform legislației în vigoare în domeniul deșeurilor. Nu se vor îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.

### Măsuri de securitate și igienă:

A se consulta Fișa cu date de Securitate a produsului.

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Din cauza lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

