

СТУДЕН ПЛАСТИК СТРУКТУРЕН

Двуконпонентен студен пластик, предварително премесен със стъклени перли. Специално разработен за "multy dot" или други типове структурно нанасяне със специализирана техника. Подходящ за нанасяне на дебелослойни плоски линии. Продуктът е предназначен за маркиране пътища с висок интензитет на движение и изисквания за отлична видимост през нощта и при лошо време. Структурната пътна маркировка има много високо ретро отражение, нощна видимост и отлична устойчивост на хлъзгане.

- ✓ Отлична устойчивост на абразия и износване
- ✓ Отлична адхезия към асфалтови и бетонни повърхности
- ✓ Отлична съвместимост с перли и противоплъзгащи материали препоръчани от производителя
- ✓ Подходящ за нанасяне със специализирана техника за multi-dot, профилна или деполосляна пътна маркировка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТОВЕ	Бял, Жълт, други цветове могат да бъдат разработени при поискване
ПЛЪТНОСТ	1.83-1.84KG/L
СУХО ВЕЩЕСТВО	100% (Без разтворители)
ЖИВОТ НА СМСТТА	5 – 10 min. (в зависимост от количеството добавен втвърдител, температурата на въздуха, материала и повърхността)
СЪХНЕНЕ/ВТВЪРДЯВАНЕ	В зависимост от климатичните условия, дебелината на слоя и температурата могат да варират от 20 до 40 минути
РАЗХОД	Обичайно приложение от 2,5-5,2 кг/м² В зависимост от структурата (многоточкова, профилна, агломератна, гладка)
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ	Температура на въздуха 5-35°C, Температура на асфалта 5-45°C, Относителна влажност 85%

Подготовка на продукта:

Продуктът трябва да се смеси добре в оригиналната опаковка, след което да се добави към машината за нанасяне.

Вторият компонент (втвърдител) се дозира автоматично от машината по време на нанасяне.

Подготовка на повърхността:

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и без замърсявания, като например остатъци от масло или мазнини.

Върху нови асфалтови/битуминозни повърхности продуктът трябва да се нанася само след 28 дни излагане на трафик.

За стари пътища и съществуваща маркировка силно се препоръчва да се провери носещата способност и да се провери съвместимостта на материала, който ще се нанася.

Нанасяне:

Нанасянето се извършва с помощта на специализирани машини за екструдирание, структурно или агломератно нанасяне на пътна маркировка.

Компонент А (реактивен) и течният втвърдител се смесват автоматично от машината. Количеството боя и втвърдител се регулира съгласно инструкциите на производителя на машината. За правилна химическа реакция използвайте не по-малко от 0,5% и не повече от 2% втвърдител.

Материалът за посипка(стъклени перли, потивоплъзгащ агрегат) се разпределя директно върху пресния слой.

Дори по време на кратки престои на машината, трябва да промиете оборудването за смесване и пръскане. В противен случай втвърдяването на боята ще причини запушване и повреда на частите на машината.

Може да се наложи намаляване на вискозитета при студено време. Използвайте не повече от 1% кондиционер за Студен пластик.

За почистване на оборудването използвайте разреждател ВАТ.

Информация за здраве и безопасност:

По време на употреба използвайте подходящи лични предпазни средства (ръкавици, предпазни очила и маски).

Вижте текста на етикета на продукта за допълнителна информация за безопасност.

Потребителят е отговорен за спазването на всички национални разпоредби относно здравословните и безопасни условия на труд, както и за правилното изхвърляне на отпадъците.

Съхранение:

Продуктът трябва да се съхранява в закрити, сухи и пожаробезопасни складове и помещения при температура не по-висока от 30°C. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Опаковка:

- Студен Пластик - Структурен: Метани опаковки - 30KG. Други видове опаковки могат да варират в зависимост от изискванията.
- Течен втвърдител: Пластмасови туби - 20/25KG

Срок на годност:

6 месеца от датата на производство в запечатана фабрична опаковка.

Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргачим“ АД приканва потребителите преди работа да проверят качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. Отговорност на потребителя е да предприеме всички необходими стъпки за изпълнение на изискванията, посочени в Техническия информационен лист за този продукт. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта в случай, че продуктът се използва за цели, различни от предназначението, посочено върху етикета и в настоящото техническо описание без предварителното писмено потвърждение; Гарантираме свойствата и качествата на продукта, доколкото този продукт не е изложен на външни фактори и въздействия, които не биха могли да бъдат предвидени от наша страна и не биха могли да бъдат взети под внимание при изготвяне на техническото му описание. Оргачим няма да носи отговорност в горепосочените случаи, освен ако изрично е дадено съгласие за това, отговорността е наложена от законови разпоредби или произтича от търговски задължения. Тъй като информацията, съдържаща се в този информационен лист подлежи на периодични промени, моля да се уверите, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция. Това можете да направите на нашия уебсайт адрес www.orgachim.bg