

СТУДЕН СПРЕЙ ПЛАСТИК 98:2 / 1:1

Двукомпонентен спрей пластик за хоризонтална пътна маркировка (система 98:2 и 1:1), представляващ хомогенна суспензия от пигменти и пълнители в специални ММА смоли. Боята е предназначена за хоризонтално маркиране на пътища, улици и писти с асфалтови и бетонни настилки.

- ✓ Добра устойчивост на абразия и износване
- ✓ Отлична адхезия към асфалтови и бетонни повърхности
- ✓ Добро залепване на бордовете и противоплъзгащи свойства с препоръчани от производителя материали за полагане
- ✓ Подходящ за безвъздушно пръскане с машинно оборудване 98:2 или 1:1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТОВЕ	Бяло, жълто, други цветове по заявка
ПЛЪТНОСТ	1,60 кг/л
СУХО ВЕЩЕСТВО	100% (без разтворители)
ЖИВОТ НА СМЕСТА	2 – 5 мин. (в зависимост от количеството добавен втвърдител и температурата на въздуха, материала и повърхността)
СЪХНЕНЕ/ВТВЪРДЯВАНЕ	В зависимост от климатичните условия, дебелината на слоя и температурата могат да варират от 20 до 40 минути
РАЗХОД	Обичайно приложение от 0.600-0.950 кг/м ² в зависимост от желаната дебелина на сухия слой (0.3-0.6 мм)
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ	Температура на въздуха 5-35°C, Температура на асфалта 5-45°C, Влажност на въздуха 85%

Подготовка на продукта:

Продуктът трябва да се смеси добре в оригиналната опаковка преди обработка.

В случай на машина за нанасяне 98:2, втвърдителят се добавя автоматично от машината за нанасяне в съотношение 98:2.

В случай на машинно нанасяне 1:1, 2% (тегловни) втвърдител се добавя към компонент Б (нереактивен) на системата, след което се разбърква добре.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЕКИ КОНТАКТ НА ВТВЪРДИТЕЛ ИЛИ СМЕСИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНО ЗА КОМПОНЕНТ В (НЕРЕАКТИВЕН), С КОМПОНЕНТ А (РЕАКТИВЕН) ИЛИ ПРОТИВОПОЛОЖНОТО!

Нереактивният компонент има ограничена стабилност при съхранение (живот) след смесване с втвърдителя. Поради това винаги отстранявайте остатъчния предварително смесен материал от машината след употреба. Остатъци в машината след употреба могат да причинят повреда на машината поради полимеризация.

Дори по време на кратки престои на машината, трябва да се промиете оборудването за смесване и пръскане. В противен случай втвърдяването на боята ще причини запушване и повреда на частите на машината.

Подготовка на повърхността:

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и без замърсявания, като например остатъци от масло или мазнини.

Върху нови асфалтови/битуминозни повърхности продуктът трябва да се нанася само след 28 дни излагане на трафик.

За стари пътища и съществуваща маркировка е силно препоръчително да се провери носимоспособността и да се осигури съвместимостта на материала, който ще се полага.

Приложение:

Нанасянето се извършва с помощта на специализирани машини за съотношения 98:2 или 1:1.

98:2 - Компонент А (реактивен) и течният втвърдител се смесват автоматично от машината. Количеството боя и втвърдител се регулира съгласно инструкциите на производителя на машината. Материалът за посипка(стъклени перли, потивоплъзгащ агрегат) се разпределя директно върху пресния слой.

1:1 - Компонент Б (нереактивен), смесен с 2% прахообразен или течен втвърдител, се добавя в контейнера на машината. Смесването с компонент А (реактивен) се извършва автоматично от машината в съотношение 1:1. Материалът за посипка(стъклени перли, потивоплъзгащ агрегат) се разпределя директно върху пресния слой.

Може да се наложи намаляване на вискозитета при студено време. Използвайте не повече от 1% кондиционер за Студен пластик.

За почистване на оборудването използвайте разреждател ВАТ

СТУДЕН СПРЕЙ ПЛАСТИК 98:2 / 1:1



Информация за здраве и безопасност:

По време на приложение използвайте подходящи лични предпазни средства (ръкавици, очила и маска).

Вижте текста на етикета на продукта за допълнителна информация за безопасност.

Потребителят е отговорен за спазването на всички национални разпоредби относно здравословните и безопасни условия на труд, както и за правилното изхвърляне на отпадъците.

Съхранение:

Продуктът трябва да се съхранява в закрити, сухи и пожаробезопасни складове и помещения при температура не по-висока от 30°C. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Опаковка:

Студен спрей пластик компонент А (реактивен): Метална опаковка - 30 кг.

Студен спрей пластик компонент В (нереактивен): Метална опаковка - 30 кг.

Други видове опаковки могат да вариат в зависимост от изискванията на клиента.

Течен втвърдител: Пластмасови туби - 20/25 кг

Прахообразен втвърдител: Пластмасови торбички - 0.200 кг

Срок на годност:

6 месеца от датата на производство в запечатана фабрична опаковка.

Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргачим“ АД приканва потребителите преди работа да проверят качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. Отговорност на потребителя е да предприеме всички необходими стъпки за изпълнение на изискванията, посочени в Техническия информационен лист за този продукт. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта в случай, че продуктът се използва за цели, различни от предназначението, посочено върху етикета и в настоящото техническо описание без предварителното писмено потвърждение; Гарантираме свойствата и качествата на продукта, доколкото този продукт не е изложен на външни фактори и въздействия, които не биха могли да бъдат предвидени от наша страна и не биха могли да бъдат взети под внимание при изготвяне на техническото му описание. Оргачим няма да носи отговорност в горепосочените случаи, освен ако изрично е дадено съгласие за това, отговорността е наложена от законови разпоредби или произтича от търговски задължения. Тъй като информацията, съдържаща се в този информационен лист подлежи на периодични промени, моля да се уверите, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция. Това можете да направите на нашия уебсайт адрес www.orgachim.bg