

EMAIL INDUSTRIAL CU USCARE RAPIDA

DESCRIEREA PRODUSULUI

Email alchidic monocomponent, cu uscare rapidă la aer și luciu ridicat.

UTILIZARE

Acoperire de finisare pentru suprafețe metalice grunduite exploatate la exterior și interior, excluzând mediile agresive din punct de vedere chimic.

CULOARE

RAL

Luciu: minim 70GU/60°, diferite grade de luciu posibile, la cerere

CARACTERISTICI TEHNICE

	Metoda de test	Valori
Substante nevolatile (volum)		45-48%
Densitate	EN ISO 2811-1	1,00 ÷ 1,20Kg/L
COV	EN ISO11890-1:2008	max 500g/L

GROSIMEA RECOMANDATĂ A STRATULUI

Grosime film uscat	30μm
Grosime film umed	70-80μm
Consum teoretic/Acoperire	90g/m ² 12-14m ² /L

Grosimea maximă recomandată a peliculei umede pe un strat este de 85 μm.

În funcție de culoare, consumul poate varia. Pierderile de material în cursul preparării și aplicării produsului trebuie luate în calcul separat.

PREGATIREA SUPORTULUI ȘI APLICARE

EMAIL INDUSTRIAL CU USCARE RAPIDA trebuie aplicată întotdeauna într-un sistem recomandat. Suprafața grunduită preliminar trebuie să fie uscată și liberă de orice contaminare. EMAIL INDUSTRIAL CU USCARE RAPIDA este aplicată în intervalele de reacoperire specificate în Fisa Tehnica a grundului (primul strat).

Asigurați-vă că suprafețele care trebuie acoperite sunt curate, uscate și lipsite de orice contaminare a suprafeței.

Echipamente de aplicare și condiții de aplicare

Pulverizare cu aer la rece, rola sau cu pensula

Temperatura mediu : 10 - 30°C

Umiditate relativa mediu: max 65%

Temperatura suport: 15-35°C

Temperatura substratului trebuie să fie cu cel puțin 3°C deasupra punctului de rouă

INFORMAȚII DESPRE DUZE ȘI PRESIUNE PENTRU APLICARE

Pulverizare cu aer la rece	duze - 1.3 - 1.4mm; presiune - 3-4atm;
Airless	Duze - 0,009 - 0,011mm; налягане - 180-200atm;

REGLARE VÂSCOZITATE

Pulverizare cu aer la rece - 3% cu Diluant UR, D 5105

TIMP DE USCARE ȘI ÎNTĂRIRE	10°C	23°C
Uscarea la atingere	> 2 h	3 h
Pentru exploatare		6 h

Reacoperire: Ud pe ud în 2 ore de la aplicare, sau după 24 ore la 23°C

Intervalele de timp menționate în tabelul de mai sus sunt măsurate într-un mediu de laborator la o temperatură și umiditatea aerului controlată. În funcție de diferite medii de aplicare, aceste valori pot varia.

EMAIL INDUSTRIAL CU USCARE RAPIDA

COMPATIBILITATEA PRODUSULUI

Funcție de agresivitatea mediului în care este expus substratul vopsit, produsul poate reacoperi grundurile, PF-07, PF-09, P 513, P 519, sau gama largă de produse alchidice.

Pentru alte sisteme și cerințe, vă rugăm să contactați echipa tehnică Policolor-Orgachim

AMBALARE

Ambalaje metalice 20/25KG

În funcție de culoarea produsului și de cerințele individuale ale clientului, ambalarea poate varia

DEPOZITARE

În spații uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiații solare și intemperii, la temperaturi de 30°C!

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE

Conform fișei cu date de securitate (MSDS)

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim invită clienții să verifice calitatea produsului și să efectueze teste înainte de utilizare, să utilizeze produsul în mod corespunzător, să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizate de noi și nu ar putea fi luate în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

