

PROTECTA 3/1

Descrierea produsului

Protecta 3in1 este o vopsea de înaltă calitate pentru protecția anticorozivă și decorarea suprafețelor din metal feros (balustrade, garduri, acoperișuri metalice, rezervoare etc.). Produsul poate fi aplicat direct pe suprafețe ușor ruginite sau pe cele curățate până la gradul Sa 1. Acesta îndeplinește simultan funcția de convertor de rugină, grund și strat decorativ.

Utilizare

Strat anticoroziv utilizat în construcții din oțel, construcții aparate și mașini, întreținerea generală a structurilor și instalațiilor metalice, etc.

Culoare

RAL

Nivel de luciu: 75-80GU

Proprietăți

	Metoda de test	valori
Conținut solid		38-45% ± 2%
Densitate	BNS EN ISO 2811-1	1-1.35Kg/L
Valorile COV	BNS EN ISO11890-1:2008	max 500g/l

Grosimea recomandată a stratului

Film uscat	40 μm
Film umed	100 μm
Consumul teoretic	110-140g/m ² , 9-10m ² /l

Substraturi și Pregătirea suprafeței

Pentru a obține aderența și durabilitatea maximă a sistemului, pregătirea suprafeței trebuie să respecte următoarele cerințe:

Suprafață	Minim	Recomandat
Metale feroase	Poate fi aplicat pe metale ușor ruginite, fără prezența unor fragmente mari sau instabile de rugină, datorită formulei sale avansate ce include convertor de rugină.	

Echipamente de aplicare și condiții de aplicare

Aplicare: Pistol conventional; Airless, rola, pensulă

Temperatura ambiantă de la 10 -30°C

Umiditatea mediului, max 65%

Temperatura suport: 15-35 ° C

Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 3°C peste punctul de rouă

Informații despre duze și presiune

Airless	duză - 0.009-0.011 mm; presiune - 180-200bar;
Pulverizare convențională	duză - 1.3-1.4 mm; presiune - 3-4atm;

Dilutia și curățarea instrumentelor:

Airless -	5 % cu Diluant D 5105
Pulverizare convențională -	8-12% cu Diluant D 5105

Uscare

Temperatura	20-23°C
Uscare la atingere	6h
Uscare la manipulare	24h

Timpii mentionati în tabel de mai sus sunt măsurate într-un mediu de laborator la temperatura controlată și umiditatea aerului. În funcție de diferite medii de aplicare, aceste valori pot varia.

Ambalare

greutate netă

Ambalare metalice 18L, 20L sunt disponibile și alte tipuri de ambalaje
În funcție de culoarea produsului și de cerințele individuale ale clientului, Ambalarea poate varia.

Depozitare

Produsul trebuie păstrat în depozite închise, uscate și ignifuge la o temperatură de cel mai mult 30°C. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.

Termen de valabilitate:

12 luni de la data producerii în ambalaj sigilat din fabrică.

Siguranță

Conform fișei cu date de securitate (MSDS).

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim invită clienții să verifice calitatea produsului și să efectueze teste înainte de utilizare, să utilizeze produsul în mod corespunzător, să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizate de noi și nu ar putea fi luate în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

